



## Kotevní malta HS

**SanFix kotevní malta HS** je speciální, tixotropní, nesmrštitelná, dvousložková malta s dobrou čerpatelností a vysokou přilnavostí. Je dodávána jako součást systému technologie SanFix pro kotvení vysokopevnostních nerezových šroubovic SanFix do stavebních konstrukcí. Aplikace do předem vyfrézovaných drážek nebo vyvrtaných otvorů. Současně je možné použít na vyinjektování trhlin. Plastový kbelík obsahuje : 2 x 2 komponenty pro přípravu 2 x 3 litrů maltové směsi.

**SanFix kotevní malta HS (38Mpa)** je určena především pro sanaci betonových konstrukcí, panelových domů.

**Skladování** – maltovou směs skladujte v suchých a temperovaných skladech při teplotě +5 až +25 °C. Při krátkodobém uskladnění na stavbě teplota by neměla přesáhnout +35 °C. Maltovou směs uchovávejte jen v neporušených obalech po dobu max 12 měsíců od data výroby. Nádoby je možno skládat do výše max. 4ks.

**Příprava směsi** – promíchejte záměsovou kapalinu a max 1/3 obsahu vlijte do čisté nádoby ( dodávaný kbelík ). Vysypte celý obsah práškové směsi a dolijte zbývající tekutou složku. Směs promíchejte. Míchejte po dobu 2-3 minut, až je výsledná směs bez hrudek a usazenin s tmavě šedým matně lesklým až lesklým povrchem. Směs nechte cca 4 minuty odstát a pak znovu promíchejte. Otáčky míchadla nesmí být větší než 800 ot/min. Doba zpracovatelnosti hotové směsi je min. 20 minut při teplotě 20 °C. Do směsi je zakázáno přidávat jiné příměsi, včetně vody. Tuhnoucí maltu je zakázáno rozmíchávat s novou čerstvou směsí.

**Aplikace** – připravená maltová směs se nanáší pomocí aplikační pistole do připravených, čistých a navlhčených drážek či otvorů. Veškeré nářadí po použití je nutno ihned očistit vodou.

**Spotřeba** – obsah balení ( 2x3 litry hotové směsi ) při aplikaci do drážky 12 m ( 2 profily ) – 16 m ( 1profil ). Při aplikaci do vrtaného otvoru  $\varnothing$ 14-16 mm cca 20 m.

Výrobek shodný dle EN 998-2/2004



**Výrobce: Brutt Saver Hungary Kft , Pipis Hegy, 3200 Gyöngyös, Hungary**

**SANACE CZ**  
s . r . o .

Dodavatel:  
SANACE CZ s.r.o. Dvorská 1163/2, Rudná  
Mob. číslo: +420 739 727 195